ITB®	**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

LM	**RAPORT Z BADANIA NR .. LM00-2470/11/Z00NM wydanie 2...** Zastępuje wycofany raport nr LM00-2470/11/Z00NM	**Strona 1 / 1**

LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (22) 825-04-71 w. 420

KLIENT: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10, 05-552 WOLA MROKOWSKA

WYRÓB: **Samoprzylepne taśmy aluminiowe: TAL-25 i TALK**

przyjęty do badania dniu 04.11.2011 r. **przy protokole nr** LM00-2470/11/Z00NM

zgodnie z Procedurą nr 18

badany w okresie od 09.11.2011 r. **do dnia** 10.11.2011 r.

METODA/PROCEDURA BADANIA: Ocena wizualna*)

WYNIKI BADAŃ:

Lp.	Cechy badane	Wynik badania
1	*2*	*3*
1.	**Taśma TAL-25** Zmiana wyglądu po wygrzewaniu przez 30 minut w temp. **250°C**	Brak zmian powierzchni próbek
2.	**Taśma TALK** Zmiana wyglądu po wygrzewaniu przez 30 minut w temp. **350°C**	Brak zmian powierzchni próbek

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:

Wydanie 2 Raportu z badań LM00-2470/11/Z00NM na podstawie Wniosku o nowe wydanie raportu z badań laboratoryjnych z dnia 09.12.2011 spowodowane zmianą nazwy wyrobu.

**) Paski taśmy aluminiowej o długości 20 cm przyklejono do podłoży z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach (150 x 70 x 1) mm, następnie poddano działaniu podwyższonej temperatury przez 30 minut. Wygląd próbek oceniano w rozproszonym świetle dziennym.*

Odpowiedzialny za badanie:	Osoba autoryzująca raport
specj. Iwona Gałąska	**mgr inż. Jacek Popczyk**
Tytuł/stanowisko, Imię i Nazwisko	Tytuł, Imię i Nazwisko
Podpis	Podpis

Warszawa, dnia .... 2011-12-14...

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kierownik Laboratorium LM:
mgr inż. Jadwiga Miklaszewska

Podpis

WZÓR